



Beasbestės - pintos įkamšos BRT® naudojamos siurblių ir armatūros sandarinimui.

Kodas	Spaudimas, bar	Greitis, m/s	Darbinė temp., °C	PH	Skerspjūvis mm.
CXP-40	10-50	1-3	-10°C - +80°C	0-14	4 - 25
MEDVILNĖ	Panaudojimo sritis: vanduo, garas, mineraliniai tepalai, tirpikliai, druskų tirpalai, silpnos rūgštys taip pat ir maisto pramonėje.				

Kodas	Spaudimas, bar	Greitis, m/s	Darbinė temp., °C	PH	Skerspjūvis mm.
CXP-36	100-120	1.5-20	-100°C - +300°C	0-14	4 - 20
ARAMID +KEVLAR	Panaudojimo sritis: vanduo, garas, sintetiniai ir mineraliniai tepalai, tirpikliai, druskų tirpalai, silpnos rūgštys, abrazyvinėse terpėse.				

Kodas	Spaudimas, bar	Greitis, m/s	Darbinė temp., °C	PH	Skerspjūvis mm.
CXP-39	30-380	5-20	-200°C - +280°C	0-14	4 - 22
ARAMID +PTFE +GRAFIT	Panaudojimo sritis: abrazyvinėse terpėse, inertinės dujos, vandenilis, vanduo, garas, sintetiniai ir mineraliniai tepalai, tirpikliai, druskų tirpalai, praskiestos rūgštys ir šarmai.				

Kodas	Spaudimas, bar	Greitis, m/s	Darbinė temp., °C	PH	Skerspjūvis mm.
CXP-33	35-250	2-10	-200°C - +280°C	0-14	4 - 25
PTFE	Panaudojimo sritis: abrazyvinėse terpėse, inertinės dujos, praskiestos rūgštys ir šarmai, vandenilis, vanduo, garas, sintetiniai ir mineraliniai tepalai, tirpikliai, druskų tirpalai taip pat ir maisto pramonėje.				

Kodas	Spaudimas, bar	Greitis, m/s	Darbinė temp., °C	PH	Skerspjūvis mm.
CXP-34	25-300	2	-200°C - +280°C	0-14	4 - 20
PTFE +GRAFIT	Panaudojimo sritis: vanduo, garas, deguonis, abrazyvinėse terpėse, inertinės dujos, praskiestos rūgštys ir šarmai, vandenilis, sintetiniai ir mineraliniai tepalai, tirpikliai, bitumai taip pat ir maisto pramonėje.				

Kodas	Spaudimas, bar	Greitis, m/s	Darbinė temp., °C	PH	Skerspjūvis mm.
CXP-32	30-500	2-20	-220°C - +500°C	0-14	4 - 25
GRAFIT	Panaudojimo sritis: abrazyvinėse terpėse, praskiestos rūgštys, koncentruoti šarmai, vandenilis, vanduo, garas, mineraliniai tepalai, tirpikliai, druskų tirpalai.				